



HD A 3/R ANTICHIZZANTE

PRODOTTO SPECIFICO PER ANTICHIZZARE SUPERFICI METALLICHE

APPLICAZIONI

L' **HD A 3/R ANTICHIZZANTE** è un formulato che consente di creare sulle superfici metalliche (in special modo quelle ferrose) ossidazioni ed un gradevole effetto estetico antichizzato.

L'**HD A 3/R ANTICHIZZANTE**, grazie ai suoi tensioattivi particolari, riesce a penetrare in profondità pulendo rapidamente la superficie da incrostazioni e creando in poche ore un film di ossido uniforme ed estetico.

MODALITA' D'USO

L'applicazione dell'**HD A 3/R ANTICHIZZANTE** può essere fatta per immersione quando si tratta di minuterie metalliche e di particolari di piccole dimensioni: in questo caso si diluirà il prodotto in una vasca con 4-6 parti di acqua (dal 15 al 25% in acqua) lasciando i pezzi in immersione per 10-15 minuti. Dopo aver verificato il raggiungimento dell'obiettivo prefissato risciacquare con acqua fino alla completa eliminazione del prodotto.

Qualora i pezzi da trattare non potessero essere immersi si tratta di applicare agli stessi dosaggi **HD A 3/R ANTICHIZZANTE** mediante spruzzo o spugnatura. Il risultato estetico dipenderà da 2 fattori: la concentrazione di prodotto in soluzione e i tempi di contatto tra il prodotto e la superficie. I tempi di azione possono variare da pochi minuti fino a 1 ora in funzione dell'aggressione acida che si vuole effettuare. Successivamente al trattamento si deve effettuare un abbondante risciacquo con acqua e per neutralizzare i residui acidi rimasti nelle microporosità superficiali è necessario applicare NEUTRAL HD 95 in soluzione acquosa al 2-3%.

L'uso di HD A 3/R ANTICHIZZANTE è sconsigliato su metalli come:

- **Zinco;**
- **Alluminio e relative leghe;**
- **Magnesio e relative leghe.**



CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Stato fisico:	liquido limpido
Colore:	paglierino/marrone
Odore:	tipico
Miscibilità con acqua:	totale
Densità a 20°C:	1,14 kg/l
pH (soluz. 1%):	1,5

Revisione: n° 02 del 09/10/2018