



CARATTERISTICHE

ECOSKIN HD 6 è un formulato liquido per l'impiego nelle operazioni di ribottalatura per il recupero ed il riutilizzo senza problemi delle pelli già trattate con metodi classici (caseine, paraffine, pigmenti con velo poliuretano). Agendo in un tempo relativamente breve **ECOSKIN HD 6** interviene senza danneggiare i materiali.

ECOSKIN HD 6 è caratterizzato da una notevole attività nei confronti delle contaminazioni del settore che, nella generalità dei casi, si identificano con: composti di ingrasso, resine, emulsionabili, colori alla caseina, nonché colle e resine di rifinitura che sono largamente presenti sulle attrezzature. Tutte queste contaminazioni vengono asportate agevolmente. Moderatamente alcalino non si decompone e non è infiammabile.

APPLICAZIONI

ECOSKIN HD 6 viene impiegato principalmente nel settore dell'industria conciaria e, nello specifico, per il recupero di pelli già trattate con il processo di ribottalatura, nonché per la pulizia di fili, corde, rulli, tele gommate, rotopresse e macchinari in genere.

MODALITA' D'USO

ECOSKIN HD 6 può essere usato tal quale oppure diluito con acqua, non occorrendo particolari precauzioni.

RIBOTTALATURA

Per il trattamento di 100 kg di pelli secche seguire la seguente metodologia:

1. Introdurre nel bottale 20 kg di prodotto e 100 litri di acqua.
2. Fare girare il bottale per qualche secondo in modo da miscelare completamente il prodotto con l'acqua.
3. Introdurre le pelli e fare girare il bottale nei 2 sensi per circa 10 minuti in modo che le pelli si imbevano completamente della soluzione;
4. Aggiungere 300 litri di acqua e fare girare fino a completa rimozione della finitura.

PULIZIA ATTREZZATURE

Diluire **ECOSKIN HD 6** dal 6 al 10-20% in base allo spessore della contaminazione e trattare le superfici (ugelli, fili, tubi, pistole ecc.) Effettuati gli interventi, sciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua pulita per il tempo necessario all'ottenimento del risultato desiderato.

USO IN TORRE ABBATTIMENTO FUMI

Il prodotto si presta a mantenere fluida l'acqua che si trova nelle torri di abbattimento e che circola sotto le girandole degli spruzzi, ritornando poi nella vasca delle torri. Per questa applicazione si consiglia l'utilizzo del prodotto in ragione di 1 litro ogni metro cubo d'acqua, per un ciclo lavorativo di 8 ore giornaliere. **ECOSKIN HD 6** evita così che i prodotti di finitura si agglomerino e che si attacchino alle pareti interne.



CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Colore:	paglierino
Odore:	leggero tipico
pH:	9,5 in soluzione all'1%
densità a 20°	0,93
Infiammabilità:	non infiammabile

Revisione:

n° 03 del 24/03/2017