ZINCO HD 44 PROFESSIONAL/BR AEROSOL

RIVESTIMENTO PROTETTIVO AD EFFETTO METALLICO

CARATTERISTICHE

ZINCO HD 44 PROFESSIONAL/BR AEROSOL è un rivestimento protettivo ad elevatissima resa, ad effetto metallizzato brillante, utilizzabile sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Steso in modo uniforme, ripristina l'effetto zincatura esistente sui manufatti che per azione di agenti atmosferici hanno perso la loro brillantezza. **ZINCO HD 44 PROFESSIONAL/BR AEROSOL** può essere utilizzato ed aderisce perfettamente su ogni superficie di metallo, legno, muratura, plastica in genere, vetro ecc. La durata del trattamento, se applicato su superfici pulite, sgrassate ed asciutte, è molto buona; consente altresì di ripristinare eventuali scalfitture o graffi con la massima semplicità e senza ricorrere a manodopera specializzata.

ZINCO HD 44 PROFESSIONAL/BR AEROSOL è formulato con particolari resine che si aggrappano sul supporto in modo quasi irreversibile e che induriscono chimicamente lasciando sulla superficie trattata un rivestimento metallico di durezza e finitura particolarmente elevata.

Per ottenere le massime prestazioni, **ZINCO HD 44 PROFESSIONAL/BR AEROSOL** deve essere applicato su superfici pulite e sgrassate; in tal modo la durata del trattamento effettuato è sicuramente paragonabile a quella di una elettrodeposizione o di una zincatura a caldo.

La sua comoda confezione aerosol consente di ripristinare eventuali scalfitture o graffiature con la massima semplicità e senza ricorrere a manodopera specializzata o ad altri costosi interventi.

ZINCO HD 44 PROFESSIONAL/BR AEROSOL si ancora alla superficie in pochissimi istanti ed impartisce una protezione antiossidante immediata. Una superficie trattata con **ZINCO HD 44 PROFESSIONAL/BR AEROSOL** può essere tranquillamente saldata nonché, dopo che si è lasciato essiccare completamente il solvente veicolante, riverniciata con qualsiasi tipo di vernice.

Nelle piccole operazioni **ZINCO HD 44 PROFESSIONAL/BR AEROSOL** è in grado di ridurre l'impatto ambientale, i costi ed aumentare la velocità di esercizio semplicemente sostituendosi a questo ciclo produttivo.

MODALITA' D'USO

Si raccomanda che le superfici da trattare siano perfettamente pulite, asciutte e prive di corpuscoli estranei. Eventuali tracce di ruggine vanno eliminate mediante spazzolatura o trattamento con appositi prodotti chimici (disossidanti come HD A 3/R o convertitori come IMORUST HD 205) ed eventuali tracce di vernici comuni vanno tolte con svernicianti come i nostri RE -PAINT HD 27.

La confezione di **ZINCO HD 44 PROFESSIONAL/BR AEROSOL** va agitata vigorosamente fino a che la pallina gira liberamente sul fondo. A questo punto si può procedere liberamente alla spruzzatura.
Indirizzare lo spruzzo sulla superficie da trattare e premere l'erogatore. Variare la distanza dalla superficie al fine di ottenere una pellicola sottile e levigata. Evitare una spruzzatura troppo intensa che potrebbe diminuire l'efficienza o generare colature.

ATTENZIONE: terminato l'utilizzo, capovolgere la bombola, e spruzzare fino alla fuoriuscita di solo gas; questa operazione serve ad evitare l'intasamento dell'erogatore. Qualora l'erogatore risultasse intasato si può pulire immergendolo per un minuto in solvente.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Stato fisico:	aerosol
Colore:	grigio brillante
Odore:	caratteristico

Revisione: *n° 01 del 09/09/2014*

ACCA S.p.A. Industria Chimica
DIVISIONE HD PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852
Internet: www.acca-spa.com - E-mail: mail@acca-spa.com
P.E.C. acca-spa@legalmail.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 OHSAS 18001 - EN ISO 14001

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.